⑲ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

◎ 公開特許公報(A) 平2-29955

®Int.Cl.⁵

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成2年(1990)1月31日

G 11 B 7/26

8120-5D

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全3頁)

69発明の名称

光ディスク製造方法

②特 顧 昭63-179436

②出 願 昭63(1988)7月18日

⑫発 明 者

三 浦 義 男

東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内

⑪出 願 人 日本電気株式会社

東京都港区芝5丁目33番1号

⑭代 理 人 弁理士 内 原 晋

明 細 書

1. 発明の名称

光ディスク製造方法

2. 特許請求の範囲

基板に深さの深いバターンの深さと深さの浅いバターンの深さとの差に相当する膜厚の下層ホトレジスト層を塗布し、前記下層ホトレジスト層の上に露光感度がこの下層ホトレジストの露光感度の1.5倍以上あり深さの浅いバターンの深さに対応した膜厚の上層ホトレジストを塗布することを特徴とする光ディスク製造方法。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は、光ディスク製造方法、特に、基板に 深さの異なるパターンを形成する光ディスク製造 方法に関する。

〔従来の技術〕

従来の光ディスク製造方法は、基板上にホトレジスト層を形成し、レーザー露光およが現像処理により情報信号を基板上にパターンとして形成する工程においては、第2図に示すごとく、単層ホトレジスト層6が用いられ、深さの浅いパターン4と、深さの深いパターン5とが形成されている。

単層ホトレジスト6を用いてホトレジスト層に深さの異なるパターンを形成する手段として、形成するパターンの深さに応じて、レーザー光の強度を変えて露光を行っている。

すなわち、ホトレジスト層に残い方のパターン4を形成するときの深さの制御は、レーザー露光の強度を調節することによって露光後の現像処理で除去されるホトレジスト層の深さを制御することによって行われ、深い方のパターン形成での深さの制御はホトレジスト層が現像処理におい、深い全に除去されるに充分な強度で露光を行い、深いパターンの深さが塗布された単層ホトレジスト層6の膜厚に等しくなる方法で行われている。

[発明が解決しようとする課題]

しかしながら、このような上述した従来の光 ディスク製造方法は、深さの異なるパターンを基 板のほぼ全面にそれぞれの深さのバラッキが無い ように形成することは難しく、特に、レーザー露 光強度の調節により現像処理によって除去される ホトレジスト層の深さで制御する、浅いパターン の深さ制御は、レーザー露光強度のバラッキある いはホトレジスト層の露光感度のバラッキある ので基板面内での深さのバラッキを±5%以内に 抑えることは極めて困難であるという欠点がある。 〔課題を解決するための手段〕

本発明の光ディスク製造方法は、基板上のパターンを形成するホトレジスト層として露光感度 の異なる上下二層のホトレジスト層を用い、上層 には露光感度の高いホトレジストを、下層には上 層に比べて露光感度の低いホトレジストを用いて 構成される。

すなわち、本発明の光ディスク製造方法は、 レーザー露光によって基板に深さの異なるパター ンを形成するために基板上に塗布するホトレジス

ターン 5 を形成する部分を露光するレーザー光強 度を 1 5 m W にして露光し、次いで現像処理を行 い、パターンを形成した。

第1図に示す光ディスク製造方法で形成した深さ約700Aの浅いパターン4と、深さ約1400Aの深いパターン5の基板1の面内での深さのバラッキは各々約±3%以内であった。

なお、上述の実施例では上層ホトレジストと下層ホトレジストのレーザー露光感度の比を 2 倍とした例について説明したが、このレーザー露光感度の比は 2 倍に限定されるものではなく、実質的に本発明の効果が生じる感度比である 1.5 以上であれば良い。

〔発明の効果〕

本発明の光ディスク製造方法は、基板上に深さ の異なるパターンを形成する工程において、上層 に浅いパターンの深さに対応する膜厚のレーザー 露光感度の高いホトレジスト層を、下層には上層 ホトレジストの膜厚と下層ホトレジストの膜厚と の和が深いパターンの深さに対応する膜厚で、上 ト層が上層および下層の二層からなり、上層ホトレジストの膜厚が深さの浅いパターンの深さに対応し、下層ホトレジストの膜厚は上層ホトレジストと膜厚の和が深いパターンの深さに対応した厚さであり、かつ、露光に用いるレーザー光に対する上層ホトレジストの露光感度の1.5倍以上である多層のホトレジスト層であるように構成される。

〔実施例〕

次に、本発明の実施例について、図面を参照して説明する。

第1図は本発明の一実施例を示す断面図である。 第1図に示す光ディスク製造方法は、直径130 皿の円板状の基板1の表面に、下層ホトレジスト 2を約700A形成し、次いで下層ホトレジスト 2の約2倍の露光感度を有する上層ホトレジスト 3を約700A形成し、波長4570Aのレーザー光を用いて、浅いバターン4を形成する部分 を露光するレーザー光強度として5mW,深いバ


層ホトレジストに比べて露光感度が 1 / 2 以下 を ホトレジスト層で構成される多層ホトレジスト層で構成される多層ホトレジスト層で構成される多層ホトレジス 部の 対するレーザー露光強度に多少パラッキが像と を選光感度の低い下層ホトレジストは、うな実質的 によってホトレジストが除去されるような実質的 な露光はほとんど行われず、 浅いパターンの の割は、 レーザー露光強度に多少パラッとが あっても上層ホトレジストの 原厚によってほぼ 起こされてしまうという効果がある。

4. 図面の簡単な説明


第1図は本発明の一実施例を示す断面図、第2 図は従来の一例を示す断面図である。

1 ……基板、 2 , ……下層ホトレジスト、 3 ……上層ホトレジスト、'4 , 5 ……パターン、 6 ……単層ホトレジスト。

代理人 弁理士 内 原 晋



第1 図



第2回

PAT-NO: JP402029955A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 02029955 A

TITLE: PRODUCTION OF OPTICAL DISK

PUBN-DATE: January 31, 1990

INVENTOR-INFORMATION:

NAME COUNTRY

MIURA, YOSHIO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY

NEC CORP N/A

APPL-NO: JP63179436

APPL-DATE: July 18, 1988

INT-CL (IPC): G11B007/26

US-CL-CURRENT: 369/121 , 432/248

ABSTRACT:

PURPOSE: To suppress the fluctuation of depth in a substrate plane by providing an upper layer photoresist having high exposing sensitivity and a lower layer photoresist having low sensitivity onto the substrate and setting the exposing sensitivity of the upper layer at specific times of the exposing sensitivity of the lower layer.

CONSTITUTION: The surface of the disk-shaped

substrate 1 is coated with the lower layer photoresist 2 having the film thickness corresponding to the difference between the depth of deep patterns 5 and the depth of shallow patterns 4. The upper layer photoresist having the film thickness corresponding to the depth of the pattern 4 on the layer 2. The exposing sensitivity of the layer 3 to laser light used for exposing is then set at ≥ 1.5 times the exposing sensitivity of the layer 2. The layer 2 having the low exposing sensitivity is not subjected to such exposing that the photoresist is removed by a development processing even if there are some fluctuations in the laser exposing sensitivity to the pattern 4 forming parts, the control of the depth of the shallow patterns is regulated by the film thickness of the upper layer.

COPYRIGHT: (C) 1990, JPO&Japio